



## Ficha Técnica Pintura Poliuretano

### Característica del Producto:

- Bi Componente (Pintura + Catalizador)
- Proporciones 4 a 1, en volumen.
- Acabado decorativo que otorga máxima protección y excelente resistencia a choques, golpes, productos químicos.
- Forma de revestimiento duro, liso, e impermeable a la humedad.
- Este producto une protección anti-corrosiva a un acabado vistoso y practico.
- De aplicación a Pincel, Rodillo, y/o Soplete.
- Este producto viene con color, no aplicar entonadores. Consulte por la carta de colores.
- Este producto se debe diluir con Diluyente **LAB COLOR**.
- Espesor entre 120 y 160 micrones, con las 3 capas de aplicación recomendadas.
- Cobertura de 7 m2 por litro.
- Altamente recomendado para superficies a la intemperie.
- Se sugieren 3 manos de aplicación.
- El tiempo de secado por mano es de 12 horas, la última mano 72 horas para alcanzar su dureza máxima.

### INSTRUCCION DE USO:

\* La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, aceite, oxido, o cualquier impureza. Usar guantes impermeables y gafas de seguridad, evitar el contacto con piel y ojos.

\* La relación de mezcla de este producto es 4 a 1, en volumen. Tiene un poder cubritivo de 7 metros cuadrados por litro en promedio. Sugerimos 3 de capas de aplicación.

\* Tenga en cuenta realizar las mezclas proporcionalmente de la formula **LAB COLOR** según los metros cuadrados a cubrir y las 3 capas de aplicación.

Por cada 5 litros de mezcla de Pintura de Poliuretano, se debe diluir un 10% (dependiendo de la herramienta que use para pintar) con diluyente **LAB COLOR** o con algún Thinner compatible, pues de lo contrario corre riesgo el acabado de la pintura, puede aparecer burbujas o piojillo.



**FORMULA, en volumen:**

4 Litros Componente A (Pintura)

1 Litro Componente B (Catalizador)

½ Litro Diluyente **LAB COLOR**.

**El Diluyente es fundamental** para mejorar la manejabilidad del producto.

Se deben mezclar los componentes muy lentamente (evitando que la mezcla se airee) hasta que se homogenicen los componentes, dejar reposar 10min para que inicie el proceso de catálisis (endurecimiento). Recordar siempre mezclar el proporcional por mano de aplicación.

Este producto tendrá una consistencia trabajable de aproximadamente 4 horas una vez mezclados los componentes.

Entre cada mano aplicación se debe esperar 12 horas de secado, evitar exceder este tiempo.

Nota: Esta pintura es para cubrir, no para auto-nivelar. Aplicar manos finas de modo que las capas se sequen en su totalidad y no solo la superficie.

**PRIMERO AUXILIOS:**

- En caso de contacto con la piel, lavar rápidamente con aceite comestible y posteriormente con agua y jabón; remover la vestimenta contaminada.
- Salpicaduras en los ojos, enjuagar con abundante agua durante 5 minutos y luego llamar a su médico.
- En caso de ingesta, no inducir el vomito. Beber abundante agua.
- Si la inhalación produce mareos o nauseas, alejarse a un lugar ventilado.