



PINTURA DE POLIURETANO NÁUTICA

Recomendaciones de Seguridad:

- 1.- Lea atentamente toda la etiqueta, y siga las recomendaciones.
- 2.- Utilizar protección ocular, mascarillas y guantes cuando se proceda a preparar la superficie.
- 3.- Evitar el contacto con los ojos, mucosas, piel sensible, evitar inhalar el polvo.
- 4.- Para la aplicación con soplete procurar usar máscara apropiada para vapores de solventes, orgánicos
- 5.- Alejar el producto del calor, chispas, y llamas.
- 6.- No Fumar.
- 7.- Este producto libera vapores inflamables, evitar tener estufas, quemadores, calentadores, o luces piloto encendidas, desconectar todos los motores y artefactos eléctricos, y esperar a que los vapores se evaporen.
- 8.- No ingerir.
- 9.- No inhalar los vapores, ni rocío.
- 10.- Puede causar irritación en las vías respiratorias.
- 11.- Si siente humedad en los ojos, dolor de cabeza, o mareos, retírese del área.
- 12.- No arrojar pintura en drenajes, caños, o cursos de agua.
- 13.- Cerrar el envase después de cada uso, manteniéndolo en forma vertical, y **mantenerlo fuera del alcance de niños y animales.**
- 14.- Almacenar en un ambiente ventilado.
- 15.- Lavar las manos con abundante agua y jabón luego de usar este producto y antes de ingerir alimentos.



Preparación de la Superficie:

- Superficie con Pintura al Agua: Se debe remover toda la pintura existente, se realiza una limpieza con ácido Muriático (ver instrucciones del fabricante), al menos 72 horas antes de aplicar la pintura.
- Superficie con Pintura al Solvente o Compatible: Se realiza una limpieza profunda con ácido Muriático (Ver instrucciones del fabricante) dejando libre la superficie de grasitud, polvo, o cualquier impureza que pueda afectar la adherencia del producto. Se debe tener en cuenta que este producto copia la superficie tal cual está.
- Metales: Eliminar Oxido y otras impurezas, pasar un paño con thinner y dejar secar, luego proceda a aplicar **FONDO EPOXI PARA METALES LAB COLOR**.

Característica del Producto:

- Bi Componente (Pintura + Catalizador)
- Proporciones 4 a 1, en volumen.
- Acabado de gran efecto decorativo que otorga máxima protección y excelente resistencia a choques, golpes, productos químicos.
- Forma de revestimiento duro, liso, e impermeable a la humedad.
- Este producto une protección anti-corrosiva a un acabado vistoso y práctico.
- De aplicación a Pincel, Rodillo, y/o Soplete.
- Este producto viene con color, no aplicar entonadores. Consulte por la carta de colores.
- Este producto se debe diluir entre un 10% y 20% con Diluyente **LAB COLOR**.
- Espesor entre 120 y 160 micrones con las 3 capas de aplicación sugeridas.
- Alta retención del color y brillo
- Posee filtros UV, ideal para la intemperie.
- Tiempo de secado por mano: 12 horas, última mano 72 horas para alcanzar su dureza máxima.

INSTRUCCION DE USO:

* La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, aceite, oxido, o cualquier impureza. Usar guantes impermeables y gafas de seguridad, evitar el contacto con piel y ojos.

* La relación de mezcla de este producto es 4 a 1, en volumen. Tiene un poder cubritivo de 7 metros cuadrados por litro. Sugerimos 3 capas de aplicación.

* Tenga en cuenta realizar las mezclas proporcionalmente a la formula **LAB COLOR** según los metros cuadrados a cubrir y las 3 capas de aplicación.

Por cada 5 litros de mezcla de **PINTURA DE POLIURETANO NÁUTICA** (Pintura + Catalizador), se debe diluir un 10% (dependiendo de la herramienta que use para pintar) con diluyente **LAB COLOR** o con algún Thinner compatible, pues de lo contrario corre riesgo el acabado de la pintura, puede aparecer burbujas o piojillo.

FORMULA:

4 Litros Componente A (Pintura)

1 Litro Componente B (Catalizador)

½ Litro Diluyente **LAB COLOR**.

El Diluyente es fundamental para mejorar la manejabilidad del producto.

Se deben mezclar los componentes muy lentamente (evitando que la mezcla se airee) hasta que se homogenicen los componentes, dejar reposar 10min para que inicie el proceso de catálisis (endurecimiento).Recordar siempre mezclar el proporcional por mano de aplicación.

Este producto tendrá una consistencia trabajable de aproximadamente 4 horas una vez mezclados los componentes.

Entre cada mano aplicación se debe esperar 12 horas de secado, evitar exceder este tiempo.

Nota: Esta pintura es para cubrir, no para autonivelar. Aplicar manos finas de modo que las capas se sequen en su totalidad y no solo la superficie.

PRIMERO AUXILIOS:

- En caso de contacto con la piel, lavar rápidamente con aceite comestible y posteriormente con agua y jabón; remover la vestimenta contaminada.
- Salpicaduras en los ojos, enjuagar con abundante agua durante 5 minutos y luego llamar a su médico.
- En caso de ingesta, no inducir el vomito. Beber abundante agua.
- Si la inhalación produce mareos o nauseas, alejarse a un lugar ventilado.

